

Flytspackel Basic

För golvvävning inomhus på underlag av betong, sten, lättbetong och keramik. Även för fribärande golvkonstruktioner. Kan användas vid värmegolv och fallbyggnad. Flytspackel Basic är avsett för inomhusbruk. Materialåtgång 1,8 kg/kvm/mm. Lämpliga ytskikt är klinker, löslagda trägolv, plasmattor. Följ alltid ytskiktleverantörens anvisningar.

Arbetsbeskrivning

Underlaget skall vara fritt från damm, smuts, olja och annat som kan försämra vidhäftningen. Underlaget och lokalen skall ha en temperatur överstigande +10°C. Underlaget primas med Universal Golvprimer enligt anvisningar för produkten. Primern skall torka innan golvspacklet appliceras.

Till 25 kg spackel åtgår 3,4 liter vatten. Använd alltid dricksvatten. Tillsätt först vatten, därefter spackel och blanda med en vispörsedd bormaskin. Efter att massan är homogen och klumpfri blandas ytterligare två minuter. Vid fallbyggnad används minsta rekommenderade vattenmängd. Tillsätt aldrig mer vatten än rekommenderat, blanda alltid hela säckar.

Håll ut den blandade spackelmassan på golvet och fördela med en tandad spackel.

Ytan kan normalt beträdas efter 1-3 timmar samt är beläggningsbar med täta ytskikt efter 1 vecka/cm skiktjocklek. Klinker kan läggas dagen efter spackling. De angivna torktiderna förutsätter +20°C, max 50% RF (relativ fuktighet) och ett visst luftombyte. Högre fuktighet och/eller lägre temperaturer förlänger torktiden.

Teknisk data

| Underlag | Skiktjocklek |
|-----------------------------|--|
| Betong | 5-50 mm |
| Lättbetong | 6-20 mm |
| Klinker/Sten | 5-50 mm |
| Flytande golvkonstruktioner | 30-50 mm, armeras med nät N4150 eller motsvarande. |
| Åtgång | 1,8 kg/kvm/mm |
| Användningstid | ca 10-25 min |
| Gångbar | 1-3 timmar. |
| Tryckhållfasthet | C20 |
| Böjdraghållfasthet | F4 |

Förpackning

Levereras i papperssäck om 25 kg.

Lagring

Förvaras torrt och skall användas inom 6 månader efter tillverkningsdatum.