

Grovetong 40 MPa

Grovetong 40 MPa används vid lagning, pågjutning samt gjutningar där vattentätthet och frostbeständighet erfordras. Till exempel vid gjutningar av trappor, plintar, balkonger, golv mm. Främst skiktjocklekar > 50 mm.

Arbetsbeskrivning

Gjuta Grov blandas med ca 2,5-2,7 liter vatten. Blandningstid är minst 10 minuter vid långsamgående blandning, lämpligast i planblandare. Vid manuell blandning längre tid. Betongen skall blandas väl. Betongytan skall omgående efter gjutning skyddas mot uttorkning. Försiktig eftervattning påbörjas efter gjutningen och pågår ca 1 vecka. Vid temperaturer under +5°C skall vinteråtgärder vidtagas.

Teknisk data

En 25 kg säck ger	ca 13 liter färdig betong
Hållfasthet	> 40 MPa
Användningstid vid 20°C	ca 2 timme
Börjar hårdna efter	ca 4 timmar
Kornstorlek	ca 0-12 mm

Förpackning/Lagring

Produkten levereras i plastsäck om 25 kg. Lagras torrt på obruten plastad lastpall. Används inom 24 månader från produktionsdatum som anges på sidan av förpackningen.

Restprodukter: Tomma förpackningar lämnas till förbränning. Restprodukt blandas med vatten, får härda och deponeras sedan som byggavfall. Får ej tappas i avloppsnät.