

Grovetong Basic

Användningsområde: Grovetong Basic 25 MPa används vid gjutningsarbeten i skiktjocklekar från 50 mm och uppåt. Betongen passar till gjutningar av trappor, husgrunder, plintar, pelare, golv etc. Grovetong Basic kan användas både inom- och utomhus.

Arbetsbeskrivning

Blandning: Torrbruket blandas med vatten i en tombola, planblandare eller med en bormaskin och visp. Det går åt ca. 2,5-2,7 liter vatten/25 kg säck. Används produkten med större vattenmängd erhålls en lägre hållfasthet. Blanda betongen ordentligt, minst 10 minuter, tills det får en jämn och lättarbetad konsistens. Den färdigblandade betongen är arbetsbar i ca 1 timme. Utförande: Den färdiggjutna ytan ska skyddas mot väta det första dygnet genom att täckas in med plast. Eftervattna ytan under minst 3–5 dygn för att få en långsam och bra uttorkning. För snabb uttorkning kan ge sprickbildningar samt försämrad hållfasthet.

Teknisk data

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| En 25 kg säck ger | Ca 12,5 liter färdig betong |
| Åtgång | 2 kg/m ² /mm |
| Hållfasthet | Ca 25 MPa |
| Användningstid vid 20 °C | ca 1 timme |
| Börjar hårdna efter | ca 4 timmar |
| Kornstorlek | 0-12mm |

Förpackning

Levereras i papperssäck om 25 kg

Lagring

Förvaras torrt. Skall användas inom ett år efter tillverkningsdatum..