

Murbruk B (M2,5)

Murbruk B används till murningsarbeten inom- och utomhus, i fogtjocklekar mellan 10–12 mm. Produkten lämpar sig främst för murning av lättklinkerblock, tegel och betonghålstén.

Arbetsbeskrivning

Applicering: Torrpulvret blandas med ca 4 liter (16 %) vatten/25 kg säck. Se till att blanda bruket väl. Blandningstiden är cirka 5–10 minuter vid maskinell blandning, lämpligtvis i planblandare. Var försiktig med att hålla i för mycket vatten även om blandningen ser torr ut, den blöter upp sig efterhand den blandas. För bästa resultat bör temperatur i underlag och lokal vara 5–30 °C. Övrigt: Nyproducerade ytor skyddas under minst tre dygn mot temperaturer under 5 °C, direkt solstrålning, regn och stark bläst. Eftervattna vid behov. Använd vattenslang med finspridarmunstycke.

Teknisk data

25kg ger	ca 16 liter bruksmassa
Hållfasthetsklass	M 2,5
Användningstid	ca 1 timma
Kornstorlek	ca 0-3 mm
Åtgång lättklinker 19 cm vid fullfogsmurning	ca 40kg/kvm

Förpackning

Levereras i papperssäck om 25 kg.

Lagring

Förvaras torrt. Skall användas inom ett år efter tillverkningsdatum.